




**SURFACOTE® 240**

Alacsony hőmérsékletű vékonyrétegű  
cinkfoszfátózás (nikkelmentes)

HIDEG  
**FOSZFÁTÓZÁS**

**Ez itt a kémia!**  
Gyönyörű felületek.



10  $\mu\text{m}$

A SURFACOTE 240 képe pásztázó  
elektronmikroszkóp segítségével

# SURFACOTE® 240

A SURFACOTE 240 esetében az előnyök egyértelműek. A 20-30 °C-kal alacsonyabb technológiai hőmérsékletnek köszönhetően alacsony az energiafelhasználás és az ebből eredő végső költség.

A jelentősen alacsonyabb technológiai hőmérséklet kb. 20-40%-kal csökkenti az iszapképződést. A foszfátos iszap nemcsak kevesebb, de könnyebben eltávolítható a falakról és a fűtőegységekről is.

## TULAJDONSÁGOK

- Egységes, finom kristályos cink-foszfát rétegeket állít elő már 27 °C-os fürdőhőmérsékleten is
- Kiválóan tapadó alapot képez a későbbi festéshez vagy porszóráshoz
- Egyszerű fűrdőüzemeltetés
- Nikkelmentes

## ÜZEMELTETÉS

- 27 - 45 °C mártó eljárás esetében  
35 - 45 °C szóró technológia esetében
- Alkalmazható acélon és horganyzott felületeken

## RÉTEGFELÉPÍTÉS

- Finom kristályos
- A bevonat súlya 3,8 - 4,8 g/m<sup>2</sup> (mártó eljárás)  
1,7 - 2,5 g/m<sup>2</sup> (szóró eljárás)

További információ a  
[www.kiesow.hu/termékek/  
foszfatozo-szerek](http://www.kiesow.hu/termékek/foszfatozo-szerek)





Nemzetközi vállalatcsoportként több mint 100 éve fejlesztünk, gyártunk és értékesítünk polírpasztákat, polírozókorongokat és polírozógyűrűket, ipari tisztítószerket (zsírtalanítók), elektrolitikus fémleválasztáshoz szükséges galvánfürdőket és utókezelő rendszereket (passziválás/pórustömítés/lakkozás).

A festési technológiák előkezeléséhez különféle foszfátzókat gyártunk és szállítunk. Ezenkívül forgalmazunk alapvegyszereket, anódokat és tartozékokat.

Így mi vagyunk az egyetlen olyan szállító, amely a polírozástól a végső bevonatig (tömítőanyagok) kínál technológiai megoldásokat. Termékeinkkel műszaki bevonatoktól a magas igényeknek megfelelő dekoratív bevonatokig lehet a felületkezelést elvégezni.

### **KIESOW Magyarország Kft.**

Mészáros u. 12. IV. emelet 2/b  
1016 Budapest  
Magyarország  
Telefon: +36 1 3626052  
Telefax: +36 1 3626053  
iroda@kiesow.hu

[www.kiesow.hu](http://www.kiesow.hu)